

# Technická špecifikácia látky Akutec



Gramáž / Weight	180g/m <sup>2</sup>
Zloženie / Composition	100% PES
Šírka / Width of roll	140 cm +/- 2 cm

Certifikát / Certificate	Špecifikácia / Specification	Výsledok testu / Test result	Katégoria kvality / Category
Pevnosť v odere / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934 - 1	osnova / warp : 669N ( 53,5% ) útok / weft : 363N ( 65,3% )	A/C
Pevnosť v tahu / Tear growth resistance	DIN EN ISO 13937 - 3	osnova / warp : 31,7 N útok / weft : 17,4 N	A/E
Odolnosť nite vo šviku / Resistance to seam slippage	DIN EN ISO 13936 - 2 Náklad / Load : 180 N	osnova / warp : 2,0mm útok / weft : 2,0mm	A/A
Test odolnosti voči oderu / MARTINDALE TEST	DIN EN ISO 12947 - 1 DIN EN ISO 12947 - 2	90 000 cyklov / MTD	A
Odolnosť voči žmolkovaniu / Pilling test	DIN EN ISO 12945 - 22002	4-5	A
Stálofarebnosť na svetle / Colour fastness to light	DIN EN ISO 105 - B02	5	A
Stálofarebnosť v odere / Colour fastness to rubbing	DIN EN ISO 105 - X12:2001	4-5	A



Údaje v tomto technickom liste sú priemerné hodnoty zistené počas testovania. Oficiálny dátum vyhotovenia tejto technickej karty je 09.03.2018. Jej platnosť vyprší po vyhotovení nového testovania. Žmolkovanie nie je špecifikované ako závada látky a nie je možné ho úplne eliminovať. Odtieň látok sa môže meniť v závislosti od rôznych výrobných zarí.